

OCHRANA DUTÍN

MPT TECH™ OCHRANA DUTÍN

je špeciálny prípravok na ochranu dutín proti korózii a oxidácii s vynikajúcou penetráciou, ktorá zaručuje prienik aj do najmenších priestorov. Používa sa na trvalé konzervačné práce v automobilovom priemysle a v mnohých iných odvetviach, kde je potrebná trvalá ochrana dutín. Použitím sa zamedzuje zhrdzaveniu vnútra dutiny.

Oblasti použitia

Ochrana dutín je možné použiť všade tam, kde je potrebná trvanlivá konzervácia dutín napr. dverí, prahov, veka kufra, častí podvozku, bočných líšť, kapoty motorov vozidiel, ochrana oceľových častí parabol svetlometov, atď. Produkt je možné použiť aj v priemyselnej oblasti na konzerváciu strojov, spojov, čapov a oceľových dielov poľnohospodárskych a stavebných strojov proti korózii.

Vlastnosti produktu

- Preniká do usadenín hrdze
- Odolnosť voči slanej vode
- Odolnosť voči teplote
- Vysoká priľnavosť
- Chráni pred oxidáciou
- Vytvára hydrofóbny film
- Vysoká elasticita
- Zabraňuje korózii

Návod na použitie

Podklad by mal byť suchý, bez prachu a mastnoty. Optimálna teplota pre ošetrenie je 5 - 25°C. Teplotu dózy priviesť do izbovej teploty, dôkladne pretrepať. Do dutín aplikujeme pomocou aplikačnej trubičky nasadenej na ventile. Naniest' vo viacerých vrstvách na konzervované plochy resp. do dutín. Pri aplikácii nutné dózu držať vo zvislej polohe. Po ukončení nutné aplikačnú trubičku vyčistiť MPT TECH™ Čističom brzd. Neaplikovať v blízkosti zápalných zdrojov. Neaplikovať na gumové časti tesnení okien a dverí. Ošetrenie dutín proti korózii opakovať v intervale 3 rokov.



Technické údaje

Balenie:	FE dóza 500 ml
Farba:	Žltohnedá
Zápach:	Po rozpúšťadlách
Výdatnosť:	vrstva $\pm 200 \mu \text{ t.j. } \pm 0,2 \text{ l/m}^2$
Konzistencia:	Aerosól
Hustota:	0,844 g/cm ³
Hlavná zložka:	Zmes ropnej frakcie benzínu
VOC:	32 %, Hraničná hodnota VOC kat. B (e) : 840 g/, Max. obsah VOC vo výrobku v stave pripravenom na použitie: 507 g/l
Skladovanie:	Od + 5°C do + 35°C, chrániť pred priamym slnečným žiarením, nevystavujte teplotám nad 50 °C
Skladovateľnosť od dátumu výroby:	5 rokov
Tepelná odolnosť pri preprave:	- 15 °C



**CHRÁNÍ
PROTI
KORÓZII**

KONZERVOUJE


500 ml

**Výdatnosť
 $\pm 0,2 \text{ l/m}^2$
vrstva**

**expirácia
60
mesiacov**