

OCHRANA PODVOZKU NA BÁZE KAUČUKU MPT TECH™ OCHRANA PODVOZKU KAUČUK

chráni vonkajšie a vnútorné časti karosérie automobilu proti obíjaniu kameňmi, vplyvom počasia a vytvára maximálnu ochranu pred pôsobením vody a soli. Vytvorí vysokoelastickú ochrannú vrstvu, ktorá je mimoriadne odolná atmosférickému a mechanickému pôsobeniu (napr. nárazy kameňov, korózia, voda, posýpacia soľ, ľad, sneh atď.).

Oblasti použitia

Používa sa na podvozok, prahy karosérie (podbehy), lemy blatníkov (falce), spodné časti dverí, batožinový priestor a vnútorné blatníky. Má výbornú priľnavosť, trvalú elasticitu aj pri nízkych teplotách, vysokú odolnosť voči oteru, rýchlo schne za 2 až 4 hodiny podľa hrúbky. Od hrúbky vrstvy cca. 2 mm výrazne znižuje dunenie a hluk. Vytvára charakteristický krúpkový povrch, ktorý zostáva trvalo elastický. Je prelakovateľná všetkými lakovacími systémami.

Vlastnosti produktu

- Chráni pred vplyvmi počasia
- Chráni pred pôsobením soli a vody
- Chráni pred mechanickým poškodením
- Vysoká priľnavosť
- Trvalá elasticita pri nízkych teplotách
- Znižuje dunenie a hluk
- Vysoká odolnosť voči oteru
- Prelakovateľná

Návod na použitie

Ošetrované plochy musia byť čisté, odmastené, suché, bez zvyškov hrdz a starých náterov. Teplotu nádoby priviesť do izbovej teploty a silno potriasť (minimálne 2 minúty). Optimálna aplikačná teplota je 10 až 25°C. Na opracovanú plochu nastriekať v 2-3 vrstvách a nechať vyschnúť. Čas schnutia jednej vrstvy 2 až 4 hodiny – závislé od teploty okolia. Optimálna vzdialenosť nástreku cca. 30 cm. Zastriekaný lak, stečený materiál očistíte MPT TECH™ Čističom brzd. Nestriekať na motor, hnacie mechanizmy, brzdové sústavy a výfuk.



Technické údaje

Balenie:	FE dóza 500 ml
Farba:	Čierna
Zápach:	Po vanilke
Výdatnosť:	cca. 2-3 m ² / 1 vrstva, v závislosti od ošetrovaného povrchu
Konzistencia:	Aerosól
Hustota:	0,958 g/cm ³
Hlavná zložka:	Živica a kaučuk
VOC:	46 %, Hraničná hodnota VOC kat. B (e) : 840 g/, Max. obsah VOC vo výrobku v stave pripravenom na použitie: 634 g/l
Skladovanie:	Od + 5°C do + 35°C, chrániť pred priamym slnečným žiarením, nevystavujte teplotám nad 50 °C
Skladovateľnosť od dátumu výroby:	5 rokov
Teplná odolnosť pri preprave:	- 15 °C

